

GARDEN 8 H8 MONOIMPASTO

Caratteristiche generali

Colori
Codice identificativo
Tipo di imballo
Dimensioni di fabbricazione (l-s)
Spessore (h)
Peso manufatto
Peso Totale del bancale
Massa volumica media a secco
Resistenza convenzionale Rcc
Pezzi a mq
mq/bancale
Assorbimento d'acqua (Wa)
Drenante


Dati Tecnici

Grigio
G800
Bancale
535 x 331 mm (± 2)
81 mm (± 3)
±19,5 Kg
14,20 q.li
≥ 2150 Kg/mc
≥ 40.00 N/mm²
6
13
≤ 6%
100%





SCHEMA DI POSA

LEGENDA



Carrabilità

- P** Parcheggio
-  Pedonale
-  Leggera

NOTE

Le efflorescenze (depositi superficiali biancastri di carbonato di calcio) sono un fenomeno naturale assolutamente imprevedibile. Hanno una durata limitata nel tempo e si presentano solo in particolari condizioni di umidità e temperatura (più di frequente in inverno quando i tempi di asciugatura dei manufatti sono più lenti). Ai sensi delle norme Europee UNI EN 1338 e 1339 non sono da considerarsi difetto del materiale e non giustificano il rifiuto della fornitura.

I colori ed i pesi riportati sono puramente indicativi. Variazioni di intensità di colore possono essere provocate dalle reazioni chimiche delle materie prime utilizzate e dai differenti comportamenti delle stesse in fase di indurimento del prodotto e non sono da considerarsi difetto di produzione. Per la posa in opera si consiglia di utilizzare i masselli prelevandoli da più bancali per garantire un'armoniosa distribuzione delle possibili variazioni di tonalità. Nel caso dei "colormix" è necessaria una quantità minima di 60 mq. per ottenere la sfumatura voluta. Richieste integrative di precedenti forniture sono necessariamente soddisfatte con prodotti di partita diversa da quella iniziale, pertanto le eventuali differenze di aspetto (granulometria degli inerti) e di tonalità di colore che si dovessero riscontrare non costituiscono difetto del prodotto.