

# SCHEMA TECNICA PAVIMENTAZIONE



## lobevo Drenante

### Caratteristiche generali

Colori  
Codice identificativo  
Dimensioni di fabbricazione (l-s)  
Spessore (h)  
Peso  
Carrabilità  
Strato di usura  
Pezzi a mq  
Bancale mq  
Peso Totale bancale q.li

### Dati tecnici



## Doppio Strato Quarzato

### Dati tecnici

Luserna - Ardesia - Castagno  
IB-08  
320x350 mm ( ± 2 )  
80mm ( ± 3 )  
±159Kg/mq(± 5%)  
Media (h70)  
6 mm ( ± 2 )  
9  
14,3

### Requisiti essenziali marcatura CE



Emissioni di amianto  
Resistenza a trazione indiretta  
Resistenza allo scivolamento/slittamento [USRV]  
Durabilità: resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti  
Durabilità: resistenza agli agenti climatici  
Reazione al fuoco  
Conduktività termica [W/(mK)]  
Prestazioni al fuoco esterne  
Resistenza all'abrasione



### Pav. Esterne - Coperture

Nessun contenuto  
≥ 3.6 Mpa  
NPD  
NPD  
B ( ≤ 6% )  
A1  
NPD  
NPD  
NPD

### Pav. Esterne - Coperture

Nessun contenuto  
≥ 3.6 Mpa  
NPD  
NPD  
B ( ≤ 6% )  
A1  
NPD  
NPD  
NPD

### Pav. Esterne - Coperture

Nessun contenuto  
≥ 3.6 Mpa  
NPD  
NPD  
B ( ≤ 6% )  
A1  
NPD  
NPD  
NPD

## Note

La pavimentazione dovrà essere posata, come da indicato nei codici di pratica ASSOBETON, a secco su letto di sabbia granita 0/6 mm. di spessore variabile tra 3 e 6 cm. Eventuali tagli di compensazione verranno eseguiti con taglierina a spacco. Il costipamento verrà effettuato con idonea piastra vibrante munita di tappetino o rulli di gomma. Il riempimento dei giunti verrà realizzato con inerti (sabbia fine 0,2 mm. o con sabbia silicea) puliti e asciutti. Affinchè le pavimentazioni possano definirsi carrabili accertarsi dell'integrità dei giunti. Le efflorescenze (depositi superficiali biancastri di carbonato di calcio) sono un fenomeno naturale assolutamente imprevedibile. Hanno una durata limitata nel tempo e si presentano solo in particolari condizioni di umidità e temperatura (più di frequente in inverno quando i tempi di asciugatura dei manufatti sono più lenti)

I colori ed i pesi riportati sono puramente indicativi. Variazioni di intensità di colore possono essere provocate dalle reazioni chimiche delle materie prime utilizzate e dai differenti comportamenti delle stesse in fase di indurimento del prodotto e non sono da considerarsi difetto di produzione. Per la posa in opera si consiglia di utilizzare i masselli prelevandoli da più bancali per garantire un'armoniosa distribuzione delle possibili variazioni di tonalità. Nel caso dei "colormix" è necessaria una quantità minima di 60 mq. per ottenere la sfumatura voluta. Richieste integrative di precedenti forniture sono necessariamente soddisfatte con prodotti di partita diversa da quella iniziale, pertanto le eventuali differenze di aspetto (granulometria degli inerti) e di tonalità di colore che si dovessero riscontrare non costituiscono difetto del prodotto.



**MANUCEM GALLOTTA S.r.l.**

Località Cornapò, 8  
14037 PORTACOMARO (AT)  
P.iva e C.F. 01728160050  
Tel. 0141-271717 / 0141-29913

info@manucem.it - www.manucem.it

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE IOBEVO IB08

- 1.Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: IOBEVO 32,5x32,5-18,5x33,1-14,5x34,1- spessore 8 doppio strato drenante (lastra di cls per pavimentazioni)
- 2.Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 1339:2005 "lastre di cls per pavimentazioni"
- 3.Manucem Gallotta S.r.l.  
Impianto di Portacomaro, Località Cornapò, 8 – 14037 Asti
- 5.Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 4
- 6a.Norma armonizzata: UNI EN 1339:2005
- 7.Prestazione dichiarata:

	UNI EN 1339:2005 Lastre di calcestruzzo per pavimentazioni	
	Pav. Esterne	Coperture
Scostamenti consentiti:		
Dimensionali	R	R
Diagonali	K	K
Resistenza alle intemperie: assorbimento H <sub>2</sub> O	B	B
Resistenza alla flessione	T	X
Resistenza alla abrasione	NPD	NPD
Scivolamento/Slittamento	NPD	NPD
Emissione di amianto	Assente	Assente
Conducibilità termica [ W/(m K)]	NPD	NPD
Reazione al fuoco	A1	A1
Prestazioni al fuoco esterne	NPD	Soddisfacente

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.  
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE)n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data del rilascio  
Portacomaro. lì' 06/02/2023

Firmato a nome per conto di  
Manucem Gallotta S.r.l

Nome funzione  
M. Tosato – Amministratore delegato